

Afmeting **Plank**

<b>LENGTE</b>	1860 mm
<b>BREEDTE</b>	189 mm
<b>TOTALE DIKTE</b>	14 mm
<b>DIKTE TOPLAAG</b>	3 mm
<b>LAAGINHOUD</b>	Min. 7 Pl. x 1860 mm

Afmeting **Pak**

<b>LENGTE PAK</b>	1870 mm
<b>BREEDTE PAK</b>	200 mm
<b>DIKTE PAK</b>	120 mm
<b>GEWICHT PAK</b>	23 kg
<b>LAGEN/PAK</b>	8
<b>M<sup>2</sup>/PAK</b>	2.81 m <sup>2</sup>

Afmeting **Pallet**

<b>LENGTE PALLET</b>	1890 mm
<b>BREEDTE PALLET</b>	1000 mm
<b>HOOGTE PALLET</b>	1080 mm
<b>GEWICHT PALLET</b>	935 kg
<b>PAKKEN/PALLET</b>	40
<b>M<sup>2</sup>/PALLET</b>	112.4 m <sup>2</sup>

## Kenmerken

## Toplaag

<b>HOUSOORT</b>	Eik
<b>LATIJNSE NAAM</b>	Quercus Mongolica
<b>SORTERING</b>	ABCD
<b>OPBOUW</b>	3-laags
<b>DIKTE TOPLAAG</b>	3 mm
<b>STROKEN</b>	1 strook
<b>ZAAGWIJZE</b>	Zaagfineer
<b>VELLING</b>	Twee langsijden (0,75 mm)
<b>KLEURAFWERKING</b>	Vernis grijs
<b>OPPERVLAKTESTRUCTUUR</b>	Geborsteld

## Samenstelling van de drager

<b>DRAGER TYPE</b>	Populier draagconstructie
<b>HOUSOORT BASIS DRAGER</b>	Populier
<b>OPBOUW BASIS DRAGER</b>	2-laags (Drager, balancer)
<b>TOTALE DIKTE DRAGER</b>	11 mm
<b>DRAGER VERLIJMING</b>	Kruiselings (Casco)

## Plaatsing

## SYSTEEM

Dropclicksysteem



## TOEPASSINGEN

Licht huishoudelijk gebruik

Matig commercieel gebruik

Normaal commercieel gebruik

Normaal huishoudelijk gebruik

Overvloedig commercieel gebruik

## VLOERVERWARMING

Ja

## HERSCHUURBAAR

De dikte van de toplaag laat herschuren toe, maar herschuren kan een invloed hebben op de structuur van de vloer.

Meer info vindt u op  
[www.lalegno.be](http://www.lalegno.be)  
 "Alles over parket"

**Certificering**

Dit product is conform aan de CE-norm EN 14342:2005 +A1:2008 - Niveau 4 voor vloerbekleding type NBN EN 13489:2002 (Wood and parquet flooring-Multilayer parquet)

- Formaldehyde-emissie, bepaald volgens norm EN 13183-1:E1
- Vochtgehalte, bepaald volgens norm EN 13183-1: 10% (+/-2%). Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 50% tot 60%
- Breedtekrimp, voldoet aan nomr EN 13647
- Brandreactie, bepaald volgens norm EN 13501-1: Dfl-S1
- Bevat geen PCP (pentachloorfenol)

**Technische specificaties**

- Hardheid: N/mm<sup>2</sup> (Birnell Hardheid) 3,40
- Thermische geleidbaarheid:  $\lambda$ 14,00(W/(mk)) R= 0,11m<sup>2</sup> k/w

Bijkomende testen:

- Getest op delaminatie en stabiliteit volgens EN1910 (vgl. 15-CLASSIC-189-BRUT)
- Verlijming werd getest volgens EN311 ( vgl. 15-CLASSIC-189-BRUT)